

SYNTHOS PS HI 662E

Polistyren wysokoudarowy - HIPS

Karta Techniczna

Data wydania: 2012-04-01

Wydanie: 1

Zatwierdził: Menadżer Produktu - František Svoboda

Poprzednie wydania niniejszego dokumentu utraciły ważność

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

SYNTHOS PS HI 662E jest polistyrenem wysokoudarowym (HIPS) o matowej powierzchni i właściwościach odpowiednich dla przetwórstwa w procesie termoformowania. Jest materiałem termoplastycznym przeznaczonym do przetwórstwa metodami wytłaczania i termoformowania. Produkt ma postać soczewkowatego granulatu o średnicy 2,5 do 4 mm.

WYMAGANIA OGÓLNE

Produkt może zawierać niewielkie ilości granulatu o nieregularnych kształtach i wymiarach mniejszych niż wymienione powyżej. Obecność jakichkolwiek zanieczyszczeń mechanicznych jest niedopuszczalna. SYNTHOS PS HI 662E jest tworzywem nieprzezroczystym.

PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ PARAMETRY PRZETWÓRSTWA

| Parametry | Jednostka | Wartość typowa | Norma/metoda | Uwagi |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) | g/10 min | 3 – 4 | ISO 1133/H | 200 °C; 5 kg |
| Udarność Charpy bez karbu | kJ/m ² | 150 | ISO 179/1eU | 23 °C |
| Udarność Charpy z karbem | kJ/m ² | 11 | ISO 179/1eA | 23 °C |
| Temperatura mięknięcia wg Vicata | °C | 88 | ISO 306/B50 | 50 °C/h; 50 N |
| Zawartość monomeru resztkowego | % | 0,025 | Własna | - |
| Palność ¹⁾ | Klasa | HB | UL 94 | 1,6 mm |
| Skurcz przetwórczy | % | 0,3 – 0,6 | Własna | - |
| Parametry procesowe | | | | |
| Temperatura/Czas suszenia ²⁾ | °C/h | 70 / 2 - 4 | - | suszarka na gorące powietrze |
| | °C/h | 80 / 1 | - | suszarka z sitem molekularnym |
| Wtrysk: Temperatura polimeru | °C | 180 - 270 | - | - |
| Wtrysk: Temperatura formy | °C | 10 – 60 | - | - |
| Wytłaczanie: Temperatura polimeru | °C | 200 - 240 | - | - |

1) Badania przeprowadzono w Instytucie Badań Elektrotechnicznych, Praga, Republika Czeska.

2) Dla produktów o wysokiej jakości powierzchni.

Wartości gwarantowane odpowiednich parametrów technicznych są każdorazowo uzgadniane w umowie kupna-sprzedaży.

Do każdej partii wysyłkowej/dostawy wystawia się świadectwo jakości zawierający dane o właściwościach produktu określonych w czasie kontroli jakości. Zakres badań jaki jest objęty świadectwem jakości każdorazowo uzgadnia się w umowie kupna-sprzedaży.

OPAKOWANIE

Produkt dostarcza się w cysternach drogowych, workach polietylenowych zawierających $25 \pm 0,2$ kg (netto) produktu, które są układane na paletach i zabezpieczane folią polietylenową lub w pudłach kartonowych („oktabinach”) o wadze 1 100 kg (netto). Możliwe jest zastosowanie innych opakowań (np. opakowań typu Big-Bag) po uprzednim uzgodnieniu tego w specyfikacji oraz umowie kupna-sprzedaży. Następujące dane są zamieszczane na opakowaniu: nazwa producenta, nazwa produktu, numer odmiany, numer odcienia, numer seryjny, waga oraz kod napełniania.

W przypadku gdy produkt jest transportowany luzem, wyżej wymienione informacje zamieszczane są w świadectwie jakości oraz na dokumentach sprzedaży.

TRANSPORT

Do transportowania produktu stosuje się kryte środki transportu kolejowego i drogowego. Producent nie odpowiada za czystość opakowania własnego klienta. Odpowiednie przepisy z zakresu przewozu drogowego i kolejowego znajdują zastosowanie w przypadku transportowania produktu.

W świetle przepisów ADR, RID, ANDR, IMDG, ICAO, IATA oraz ONZ produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w transporcie.

Produktu nie wolno transportować razem z rozpuszczalnikami organicznymi.

Do każdej dostawy dołączane jest świadectwo jakości zawierające parametry produktu zweryfikowane w laboratoriach badawczych producenta zgodnie ze specyfikacją określoną w umowie kupna-sprzedaży.

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w opakowaniach transportowych lub luzem w zamkniętych zbiornikach (silosach). Zaleca się przechowywać produkt w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których produkt jest chroniony przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

Produkt przechowywany w workach PE na paletach może również być magazynowany na zewnątrz. Magazynowanie na zewnątrz nie wpływa na jakość magazynowanego materiału, jednakże wpływa negatywnie na opakowanie (folię PE) oraz czystość zewnętrznej powierzchni opakowania, w związku z powyższym producent nie zaleca magazynowania na zewnątrz. Produkt w opakowaniu kartonowym („oktabinie”) nie może być magazynowany na zewnątrz gdyż ten rodzaj opakowania nie jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Produktu nie wolno magazynować razem z rozpuszczalnikami organicznymi.

Jeżeli produkt przechowywano w oryginalnych opakowaniach oraz zgodnie z powyższymi zaleceniami, okres gwarancji wynosi 1 rok od daty wydania świadectwa jakości.

ZASTOSOWANIE

Wytwarzanie w procesie wyłaczania arkuszy i płyt, którym stawiane są wysokie wymagania co do ich wyglądu i które następnie przetwarza się metodą termoformowania na opakowania, artykuły techniczne, konsumenckie i przemysłowe.

Skład tworzywa spełnia wymagania stawiane materiałom, które mogą być wykorzystane do wytwarzania produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.